

株式会社 太陽工房

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-10-34 シティコート目黒 1-101

Tel: 03-5423-6801 Fax: 03-5423-6802

E-mail: sales@violetta.com Url: http://www.violetta.com

お客様各位


株式会社 太陽工房
代表取締役 須藤 誠

太陽電池モジュール仕様書
型式: SP 18.0V89MAL

1. 適用範囲: この仕様書は、弊社が製作する下記太陽電池モジュールについて適用します。
2. 型式: SP18.0V89MAL
3. 外形寸法: 縦 60mm 横 250mm、Φ4 取り付け穴 X4
4. 重量: 約 50g
5. 種類: この太陽電池モジュールは、中空 PC シート耐紫外線エラストマー樹脂ポッティング・タイプです。
6. 構造:
 - 1) 太陽電池素子は、単結晶シリコンセルを使用します。
 - 2) 構造材は、4.0mm 厚中空ポリカーボネート透明シートを使用します。
 - 3) 充填材は、電池素子へのストレスを緩和するために適度の弾性を有し対候性の優れた、耐紫外線エラストマー樹脂を使用します。
 - 4) ワイヤーは、AWG#22、赤黒単芯、長さ 500mm を使用します。
 - 5) その他の使用材料は、対候性、信頼性の優れたものを使用します。
7. 電气的性能 出力特性: 基準状態:モジュール温度 25°C AM1.5 放射照度 1kW/m²

項目	出力値	性能
公称最大出力 (P _m)	1.6W	90%以上 (JIS)
公称最大出力動作電流 (I _{pm})	89.2mA	
公称最大出力動作電圧 (V _{pm})	18.0V	
公称短絡電流 (I _{sc})	98.1mA	90%以上 (JIS)
公称開放電圧 (V _{oc})	20.38V	±10% (JIS)
8. 使用周囲温度: -30°C~80°C
9. 試験: 出荷品全数について、下記項目の試験を行います。
 - ・ 外観検査
 - ・ 寸法検査
 - ・ 出力特性試験
10. 出力保証期間: 2 年 (JIS に認められた最大出力値 (90%) の 90% を保証) 期待寿命: 10 年以上
11. 一般事項: 仕様書の内容および定めのない事項について疑義が生じた場合には、別途協議させていただきます。

REV#	REVISION DESCRIPTION	DATE	APPROVED	DATE	CALCULATE POLYMER	ACTUAL POLYMER	SHOT TIME	SHOT	APPEED
				24-Mar	21ml				



CO/CUSTOMER:	DESCRIPTION/PRODUCT:	STUDIO DEL SOLE INC.			
	1.6W Solar Panel				
PRODUCT MODEL:	DWG.NO.	FILENAME:	DWG. BY:	APP. BY:	UNIT:
FP-PNL-P180-0089C01	P100301 REV.01	PSLM 18.0-89.2	Peter 15-Mar-2010		mm
SUBSTRATE:	COLOR:	CABLE AWG#:	LENGTH:	SCALE:	
CORRUGATE 4.0mm	TRANSPARENT	AWG#22	S-WIRE R/B 500mm	1:2	
SIZE:					
60X250					

Spec.tolerance:±10%(VP,Ip)			
Cell:W12CSCNS6CG160B00550520			
Cell Efficiency:16.0%			
MC	36	/	pcs
Voc	20.38	/	V
Vp	18	/	V
mAsc	98.1	/	mA
mAp	89.2	/	mA
Wp	1.6	/	W